

**Indicação**

A **Argamassa para Chapisco Concreto Bellamassa** é indicada para aplicação sobre bases de concreto, como ponte de ligação entre a base de baixa aderência e a argamassa de revestimento. Pode ser aplicada com desempenadeira de aço. Possui alta aderência, maior produtividade e com redução de desperdícios.

 Indicado para aplicações sobre:

Áreas internas e externas	Tetos de lajes pré moldados
Estruturas de concreto	Blocos de concreto e silico-calcários
Blocos de poliestireno expandido (EPS)	

 Não indicado para aplicações sobre:

Calafino, tintas, texturas	Desmoldantes de concreto
Revestimentos orgânicos	Cerâmicas, metais e madeiras

Preparo da Base

As bases devem estar limpas, curadas, isentas de oleosidades, poeiras, tintas, calfino, desmoldantes, eflorescências e outros produtos ou condições que possam prejudicar a aderência nas bases. Remover resíduos com escova de aço ou disco de aço. Lavar com jato de pressão para eliminar todo o desmoldante impregnado na superfície de concreto, bem como oleosidades e poeiras. Tratar as ferragens oxidadas e expostas e retirar por completo qualquer desmoldante, que ainda estiver sobre a superfície que receberá a aplicação da **Argamassa para Chapisco Concreto Bellamassa**. Nas alvenarias preencher falhas e as juntas de assentamento. Superfície com temperatura superior à 30°C deverá ser umedecida e aguardar a superfície secar antes de iniciar a aplicação da argamassa. Cura do concreto deve ser de pelo menos 28 dias e de alvenaria no mínimo 14 dias. Molhar as bases antes da aplicação, eliminando os excessos.

Preparo da Argamassa

Utilizar recipiente limpo e estanque. Para cada pacote de 20kg de **Argamassa para Chapisco Concreto Bellamassa**, utilizar 4 litros de água limpa. Misturar todo o conteúdo da embalagem em um recipiente limpo e estanque. Misturar até que conseguir uma massa homogênea sem grumos, usando processo manual ou mecânico. Deixar em repouso por 5 minutos e reamassar novamente. Após iniciado a mistura utilizar a massa antes de 2 horas. Depois de passados 2 horas descartar a massa e nunca adicionar mais água para reaproveitar a argamassa, pois a mesma já terá perdido as suas características hidráulicas. Proteger o produto do sol, chuva e vento.

Aplicação da Argamassa

A aplicação da **Argamassa para Chapisco Concreto Bellamassa** deve ser iniciada somente 7 dias após a desforma do concreto. Com o lado liso da desempenadeira de 8mm, aplicando uma camada fina de argamassa, deixando-a com uma espessura de 4 à 6mm e em uma área de no máximo 2m². Em seguida passar o lado dentado da desempenadeira inclinado-a em relação a sua base, formando cordões contínuos e uniformes no sentido horizontal. Após 2 horas do término da aplicação, é necessário pulverizar água sobre a aplicação da argamassa.

Importante:

*Aplicar revestimento com cimento e cal sobre o chapisco, somente após 72 horas.

*A aplicação deverá ser revestida no máximo em até 14 dias.

Recomendações

Iniciar a aplicação somente após 7 dias da desforma do concreto. As superfícies devem estar entre 5°C e 30°C. Em superfícies com temperatura superior à 30°C umedecer toda a superfície e aguardar a mesma secar. Aplicações de revestimentos sobre a **Argamassa para Chapisco Bellamassa** poderá ser executada somente após 72 horas do término da aplicação da mesma. Utilizar somente água limpa para a mistura e nunca adicionar mais água após o seu preparo. Substituir a desempenadeira quando quando os dentes estiverem com desgaste superior à 1mm ou refazer a altura original dos dentes.

Composição

Areia, cimento cinza e aditivos químicos.

Consumo

Média de 5kg/m². Variações podem ocorrer dependendo do tamanho dos dentes da desempenadeira e da superfície das bases. Neste consumo não está considerado perdas no processo de aplicação.

Validade

Vigência de 12 meses, desde que o produto seja mantido em sua embalagem original e lacrada, a partir da data de fabricação informada na mesma.

Estocagem

Armazenar o produto em sua embalagem original e lacrada, sobre estrado de madeira elevado do solo e afastado de paredes, em local seco e arejado, em pilhas de no máximo 1,5m de altura.

Embalagem

Sacos plásticos de 20kg, montados em palets com 80 pacotes.

Dados Técnicos

Argamassa industrializada para Chapisco Concreto na cor cinza.

Argamassa industrializada para Chapisco Rolado na cor cinza.

Resistência à aderência sobre bloco de concreto aos 28 dias > 0,5 Mpa.

Resistência à aderência sobre concreto aos 28 dias > 0,5 Mpa.

Cuidados

Utilizar óculos e luvas de proteção.

Manter e armazenar o produto em sua embalagem original e lacrada. O produto deve ficar longe de crianças. Se ocorrer contato com a pele e provocar ressecamento, lavar com água em abundância e aplicar creme hidratante. Se ingerido ou entrar em contato com os olhos, procurar imediatamente atendimento médico.

Lembrete

Todas as informações contidas neste descritivo são do resultado de nosso atual conhecimento deste produto e comprovadas na prática. Mesmo assim, devem ser consideradas como sugestão, na dúvida