



Indicação

Rejuntamento Colorido Bellacor Tipo-I é produzido à base de cimento, flexível, possui anti-fungos, indicado para o rejuntamento de pisos e azulejos em áreas internas e externas no assentamento em cerâmicas com absorção de água em sua base. Não possui areia na sua formulação, proporcionando um acabamento com textura lisa e acetinada. Pode ser aplicado em juntas de 2mm à 10mm. Depois de aplicado, proporciona um rejuntamento com baixíssima permeabilidade. É fornecido em 14 cores firmes e que não sofrem desbotamento.

Preparo da base

O assentamento da cerâmica deve ser executado obedecendo as normas técnicas da ABNT e respeitando-se os tamanhos de juntas indicados pelo fabricante da cerâmica. Iniciar o rejuntamento somente 72 horas após o término do assentamento das cerâmicas. Remover os excessos de argamassa colante nas juntas. As juntas e a superfície das cerâmicas devem estar limpas e secas, isentas de poeira, gordura, oleosidade, restos de argamassa e de cimento ou qualquer produto que prejudique a aderência do rejuntamento. Consultar o fabricante das cerâmicas que tenham apliques e detalhes em ouro ou outro material e faça um teste prévio antes de iniciar o rejuntamento. Umedecer as cerâmicas porosas e juntas até 3mm de largura, antes de iniciar o rejuntamento. A temperatura de trabalho do ar ambiente deverá estar entre 5°C e 40°C e que a temperatura da superfície esteja entre 5°C e 25°C. Proteger peças de alumínio, pois ao entrar em contato com o rejunte podem manchar. Nos assentamentos cerâmicos em pisos, a argamassa e o contrapiso devem estar curados e secos, principalmente em áreas externas, pois podem encharcar com a chuva, podendo provocar manchas e o apodrecimento do rejunte, portanto é necessário aguardar a sua secagem total antes de iniciar o rejuntamento. Proteger a área a ser revestida, da ação da chuva e do sol, no mínimo por 72 horas.

Preparo da massa

Utilizar recipiente limpo e estanque, protegido do sol, chuva e vento. Para cada pacote de 1 kg de **Rejuntamento Bellacor Tipo-I**, adicionar 280ml de água limpa, misturando energicamente para impedir a formação de grumos ou torrões. Misturar até que a massa apresente um aspecto pastoso e homogêneo. Ao terminar a mistura, deixe a massa descansar por 10 minutos. Depois, reamassar novamente antes da aplicação. Somente preparar a quantidade de rejunte a ser utilizado por um período máximo de 2 horas em temperatura ambiente de até 25°C. Acima desta temperatura o prazo de utilização será reduzido. Caso a massa secar no recipiente, não adicionar mais água para reaproveitar a massa, pois já terá perdido suas características hidráulicas.

Aplicação da massa

Aplicar o rejunte com espátula de borracha, estendendo a massa somente sobre as juntas, pressionando-a para dentro das mesmas. Remover os excessos com a própria espátula de borracha. Aguardar entre 15 e 45 minutos e remover os excessos com uma esponja úmida, limpa e macia. Fazer movimentos rápidos e leves, perpendiculares à junta, alisando a massa que está nas juntas. A esponja deve ser lavada e torcida constantemente com água limpa. Pode ocorrer variação do tempo em aberto da massa, dependendo da variação das condições climáticas, temperatura, umidade do ar e vento e também da absorção da base da cerâmica. Para finalizar o acabamento, utilizar um frisador plástico ou esponja fina e macia levemente umedecida. Proteger o rejuntamento durante 48 horas do sol e chuva e não utilizar a área pelo mesmo período. A limpeza final deverá ser executada somente 7 dias após o término do rejuntamento. Aguardar 7 dias para conseguir a cor final do rejuntamento.

Recomendações

Produto não indicado para aplicações em porcelanatos, fachadas, pastilhas de vidro e de porcelana, pedras, piscinas, blocos de vidros, churrasqueiras, lareiras e frigoríficos. Para estas aplicações utilizar o rejunte específico para cada caso. Evitar a marca d'água provocada na esmaltação da cerâmica, pela falta de engobe na fabricação da mesma, não é responsabilidade do rejuntamento. Nunca utilizar ácido muriático para efetuar a limpeza de rejuntamentos, utilizando somente produtos específicos para este fim. As variações na cor do rejunte podem ser provocadas pela forma de aplicação, acabamento e limpeza do mesmo, quantidade de água na mistura, absorção

de água da cerâmica e os tipos de produtos utilizados na sua limpeza. Iniciar o rejuntamento, somente 72 horas após o término do assentamento. Proteger da ação do sol e chuvas, durante o rejuntamento, toda a área, no mínimo por 72 horas. A liberação para o tráfego de pessoas nos locais onde foram rejuntadas cerâmicas com **Rejuntamento Bellacor Tipo-I**, poderá ocorrer 48 horas após o término do rejuntamento. A limpeza final com água deverá ocorrer somente 7 dias após o término do rejuntamento.

Composição

Cimento cinza ou branco, cargas minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos.

Consumo

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m ²)											
FORMATO	ESPESSURA	LARGURA DA JUNTA (mm)									
cmxcm	mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 x 5	7,5	0,56	1,12	1,68	2,24	2,80	3,36	3,92	4,48	5,04	5,60
10 x 10	8	0,28	0,56	0,84	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80
20 x 20	8	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,98	1,12	1,26	1,40
30 x 30	8	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,70
30 x 60	10	0,09	0,18	0,26	0,35	0,44	0,53	0,61	0,70	0,79	0,88
40 x 40	9	0,08	0,16	0,24	0,32	0,39	0,47	0,55	0,63	0,71	0,79
45 x 45	9	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,48	0,56	0,63	0,70
50 x 50	10	0,06	0,13	0,20	0,25	0,31	0,38	0,44	0,50	0,57	0,63
60 x 60	10	0,06	0,12	0,18	0,23	0,29	0,35	0,41	0,47	0,53	0,59
80 x 80	12	0,05	0,09	0,13	0,17	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40

Validade

Vigência de 12 meses, desde que o produto seja mantido em sua embalagem original e lacrada, a partir da data de fabricação informada na mesma.

Estocagem

Armazenar o produto em sua embalagem original e lacrada, sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas de no máximo 1,5m de altura.

Dados técnicos

Rejunte colorido industrializado, flexível, tipo I, elaborado e produzido conforme normas da ABNT NBR 14.992.

Cuidados

Utilizar óculos e luvas de proteção. Manter e armazenar o produto em sua embalagem original e lacrada. O produto deve ficar longe de crianças. Se ocorrer contato com a pele e provocar ressecamento, lavar com água em abundância e aplicar creme hidratante. Se ingerido ou entrar em contato com os olhos, o médico deverá ser consultado.

Lembrete

Todas as informações contidas neste descritivo são de resultado de nosso atual conhecimento deste produto e comprovadas na prática. Mesmo assim, devem ser consideradas como sugestões, na dúvida consultar nosso departamento técnico.

