

**Indicação**

Rejuntamento Bellacor Tipo-II é produzido à base de cimento, flexível, anti-fungos, indicado no assentamento de pisos e azulejos em áreas internas e externas no assentamento em cerâmicas, porcelanatos, fachadas, pastilhas de vidro e de porcelana e pedras. Não possui areia na sua formulação, proporcionando um acabamento com textura lisa e acetinada. Pode ser aplicado em juntas de 1mm à 6mm. Depois de aplicado, proporciona um rejuntamento com baixíssima permeabilidade. É fornecido em 18 cores firmes e que não sofrem desbotamento.

Preparo da base

O assentamento da cerâmica deve ser executado obedecendo as normas técnicas da ABNT e respeitando-se os tamanhos de juntas indicados pelo fabricante da cerâmica. Iniciar o rejuntamento somente 72 horas após o término do assentamento das cerâmicas. Remover os excessos de argamassa colante nas juntas. As juntas e a superfície das cerâmicas devem estar limpas e secas, isentas de poeira, gordura, oleosidade, restos de argamassa e de cimento ou qualquer produto que prejudique a aderência do rejuntamento. Consultar o fabricante das cerâmicas que tenham apliques e detalhes em ouro ou outro material e faça um teste prévio antes de iniciar o rejuntamento. Umedecer as cerâmicas porosas e juntas até 3mm de largura, antes de iniciar o rejuntamento. A temperatura de trabalho do ar ambiente deverá estar entre 5°C e 40°C e que a temperatura da superfície esteja entre 5°C e 25°C. Proteger peças de alumínio, pois ao entrar em contato com o rejunte podem manchar. Nos assentamentos cerâmicos em pisos, a argamassa e o contrapiso devem estar curados e secos, principalmente em áreas externas, pois podem encharcar com a chuva, podendo provocar manchas e o apodrecimento do rejunte, portanto é necessário aguardar a sua secagem total antes de iniciar o rejuntamento. Proteger a área a ser revestida, da ação da chuva e do sol, no mínimo por 72 horas.

Preparo da massa

Utilizar recipiente limpo e estanque, protegido do sol, chuva e vento. Para cada pacote de 1 kg de **Rejuntamento Bellacor Tipo-II**, adicionar 280ml de água limpa, misturando energicamente para impedir a formação de grumos ou torrões. Misturar até que a massa apresente um aspecto pastoso e homogêneo. Ao terminar a mistura, deixe a massa descansar por 10 minutos. Depois, reamassar novamente antes da aplicação. Somente preparar a quantidade de rejunte a ser utilizado por um período máximo de 2 horas em temperatura ambiente de até 25°C. Acima desta temperatura o prazo de utilização será reduzido. Caso a massa secar no recipiente, não adicionar mais água para reaproveitar a massa, pois já terá perdido suas características hidráulicas.

Aplicação da massa

Aplicar o rejunte com espátula de borracha, estendendo a massa somente sobre as juntas, pressionando-a para dentro das mesmas. Remover os excessos com a própria espátula de borracha. Aguardar entre 15 e 45 minutos e remover os excessos com uma esponja úmida, limpa e macia. Fazer movimentos rápidos e leves, perpendiculares à junta, alisando a massa que está nas juntas. A esponja deve ser lavada e torcida constantemente com água limpa. Pode ocorrer variação do tempo em aberto da massa, dependendo da variação das condições climáticas, temperatura, umidade do ar e vento e também da absorção da base da cerâmica. Para finalizar o acabamento, utilizar um frisador plástico ou esponja fina e macia levemente umedecida. Proteger o rejuntamento durante 48 horas do sol e chuva e não utilizar a área pelo mesmo período. A limpeza final deverá ser executada somente 7 dias após o término do rejuntamento. Aguardar 7 dias para conseguir a cor final do rejuntamento.

Recomendações

Produto não indicado para aplicações em piscinas, blocos de vidros, churrasqueiras, lareiras e frigoríficos. Para estas aplicações utilizar o rejunte específico para cada caso. Evitar a marca d'água provocada na esmaltação da cerâmica, pela falta de engobe na fabricação da mesma, não é responsabilidade do rejuntamento. Nunca utilizar ácido muriático para efetuar a limpeza de rejuntamentos, utilizando somente produtos específicos para este fim. As variações na cor do rejunte podem ser provocadas pela forma de aplicação, acabamento e limpeza do mesmo, quantidade de água na mistura, absorção de água da cerâmica e os tipos de produtos utilizados na sua limpeza. Iniciar o rejuntamento, somente 72 horas após o término do assentamento. Proteger da ação do sol e chuvas,

durante o rejuntamento, toda a área, no mínimo por 72 horas. A liberação para o tráfego de pessoas nos locais onde foram rejuntadas cerâmicas com **Rejuntamento Bellacor Tipo-II**, poderá ocorrer 48 horas após o término do rejuntamento. A limpeza final com água deverá ocorrer somente 7 dias após o término do rejuntamento.

Composição

Cimento cinza ou branco, cargas minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos.

Consumo

Rejunte Colorido Tipo II

| T i p o I I | CONSUMO MÉDIO (kg/m ²) | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| | Formato | Largura da junta (mm) | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5x5 | 0,56 | 1,12 | 1,68 | 2,24 | * | * |
| | 10x10 | 0,28 | 0,56 | 0,84 | 1,12 | 1,40 | * |
| | 20x20 | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 0,84 |
| | 30x30 | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 |
| | 30x60 | 0,09 | 0,17 | 0,26 | 0,35 | 0,44 | 0,53 |
| | 40x40 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 0,47 |
| | 45x45 | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 |
| | 50x50 | 0,06 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,38 |
| | 60x60 | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36 |
| | 80x80 | 0,04 | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,23 | 0,28 |
| | 60x120 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,26 |

* = Não Recomendado

Validade

Vigência de 12 meses, desde que o produto seja mantido em sua embalagem original e lacrada, a partir da data de fabricação informada na mesma

Estocagem

Armazenar o produto em sua embalagem original e lacrada, sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas de no máximo 1,5m de altura.

Dados técnicos

Rejunte colorido industrializado, flexível, tipo II, elaborado e produzido conforme normas da ABNT NBR 14.992.

Cuidados

Utilizar óculos e luvas de proteção. Manter e armazenar o produto em sua embalagem original e lacrada. O produto deve ficar longe de crianças. Se ocorrer contato com a pele e provocar ressecamento, lavar com água em abundância e aplicar creme hidratante. Se ingerido ou entrar em contato com os olhos, o médico deverá ser consultado.

Lembrete

Todas as informações contidas neste descritivo são de resultado de nosso atual conhecimento deste produto e comprovadas na prática. Mesmo assim, devem ser consideradas como sugestões, na dúvida consultar nosso departamento técnico.

