

BELLAMASSA

ARGAMASSAS E REJUNTES

DESCRITIVO TÉCNICO

ARGAMASSA ALVENARIA

CONTRAPISO



Indicação

A **Argamassa para Contrapiso Bellamassa** é indicada para a execução de contrapisos, regularização de lajes e bases de concreto em áreas internas e externas, podendo posteriormente ser assentado cerâmicas e pedras, carpetes e pisos de madeira. Também pode ser utilizado em reparos de contrapisos ou rebaixos. Possui uma formulação equilibrada de areias selecionadas, proporcionando um produto de ótima qualidade e resistência de 9Mpa.

Preparo da base

Antes de iniciar a aplicação, a superfície onde será executado a **Argamassa para Contrapiso Bellamassa** deverá estar completamente curada, limpa, firme, seca, isenta de pós, gorduras, eflorescências e restos de reboco, cal, gesso e argamassa. A temperatura de trabalho do ar ambiente deverá estar entre 5°C e 40°C e que a temperatura da superfície esteja entre 5°C e 25°C. Executar as juntas de dessolidarização e dilatação antes de iniciar a aplicação. Molhar abundantemente toda a base onde será executada a argamassa para Contrapiso Bellamassa, removendo os empoçamentos.

Preparo da massa

Utilizar recipiente estanque, limpo e seco, que não absorva água. Somente utilizar água potável. Em cada pacote de 20kg de **Argamassa para Contrapiso Bellamassa** adicionar 3 litros de água. Recomenda-se utilizar betoneira no preparo do produto. Se o processo de mistura for manual, a massa deverá ficar pastosa e homogênea. A massa deve ser utilizada totalmente logo após o seu preparo. Não adicionar água para reutilizar a massa depois de ressecada.

Aplicação da massa

Executar as mestras imediatamente antes do início da aplicação da argamassa para contrapiso. Em seguida espalhar a argamassa com auxílio de rodo ou enxada deixando uma camada um pouco mais alta do que as mestras. Compactar a argamassa utilizando soquete com base de 30x30cm com peso entre 8 e 10kg. Se a altura da argamassa ultrapassar 5 cm, executar a aplicação em duas camadas. Após a compactação, iniciar o nivelamento da argamassa utilizando uma régua de alumínio, em movimentos de vai e vem, cortando a massa até chegar ao nível das mestras. Pode-se finalizar o acabamento da **Argamassa para Contrapiso Bellamassa** com sistema reguado, alisamento com desempenadeira ou queimado. Um dia após a execução do contrapiso, molhar abundantemente toda a área com água limpa e repetir o processo durante 7 dias seguidos.

Recomendações

Nunca reutilizar a argamassa após 2 horas do seu preparo. Não utilizar espessuras de contrapiso menores que 1cm. Isolar toda a área executada logo após o término da aplicação. Aguardar no mínimo 14 dias após a execução da argamassa de contrapiso para iniciar a aplicação de cerâmicas ou outros revestimentos.

Composição

Cimento cinza, areias e aditivos.

Consumo

Um pacote de **Argamassa para Contrapiso Bellamassa** de 20Kg rende 1m² com espessura de 1cm.
Rendimento: 100 pacotes/m³.

Validade

12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem original e lacrada.

Estocagem

Armazenar o produto em sua embalagem original e lacrada, sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas de no máximo 1,5m de altura.

Dados técnicos

A Argamassa para Contrapiso Bellamassa obedece as normas técnicas NBR-7222 e NBR-7215.

Cuidados

Utilizar óculos e luvas de proteção. Manter e armazenar o produto em sua embalagem original e lacrada. O produto deve ficar longe de crianças. Se ocorrer contato com a pele e provocar ressecamento, lavar com água em abundância e aplicar creme hidratante. Se ingerido ou entrar em contato com os olhos, o médico deverá ser consultado.

Lembrete

Todas as informações contidas neste descritivo são de resultado de nosso atual conhecimento deste produto e comprovadas na prática. Mesmo assim, devem ser consideradas como sugestões, na dúvida consultar nosso departamento técnico.